



ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА



# ОГРАКС-М

ТУ 5728-070-13267785-11



В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ АТМОСФЕРЫ

ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

## Особенности:

- ▶ Влагостойкий материал на органическом растворителе
- ▶ Большой срок эксплуатации покрытия

## Область применения

Применяется для огнезащиты электрических кабелей в оболочке из полиэтилена, поливинилхлорида и резины в условиях повышенной влажности (до 100%) и на открытом воздухе при температуре от -60 до +250°C.

## Описание огнезащитного материала

Огнезащитный терморасширяющийся материал представляет собой дисперсную систему на основе полимера и минеральных наполнителей в органическом растворителе.

Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.

Материал поставляется готовым к применению в металлических ёмкостях с плотно закрывающимися крышками.

ОГРАКС-М сертифицирован на соответствие Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (№ 123 ФЗ от 22.07.2008 г), метод испытаний по ГОСТ Р 53311-2009.

## Технология нанесения

- ▶ Перед нанесением тщательно перемешать.
- ▶ Наносить послойно безвоздушным распылением, возможно нанесение валиком или кистью.
- ▶ Температура воздуха при нанесении не ниже -25 °С и не выше +50 °С. Относительная влажность не более 95%.
- ▶ Защищаемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, влаги, жира и т.п.
- ▶ Использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, очки). При попадании в глаза либо на открытые участки кожи тщательно промыть водой.
- ▶ Промежуточная сушка между слоями не менее 3 часов, полное высыхание 5-7 суток.

## Свойства

Разбавитель	этилацетат, бутилацетат, сольвент, Р5, Р6
Цвет	темно-серый
Степень расширения, %	не менее 1 500
Массовая доля сухого остатка, %	45 ± 3
Плотность сухого покрытия, г/см <sup>3</sup>	1,0 ± 0,1
Толщина огнезащитного покрытия, мм	0,8
Теоретический расход, кг/м <sup>2</sup>	1,8

## Условия хранения

Хранить и транспортировать	В плотно закрытой таре при температуре от -60 до +60 °С, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов
Гарантийный срок хранения	Один год со дня изготовления

## Работы проводить при отключенном напряжении!

- ▶ При работе с ОГРАКС-М соблюдать правила безопасности по работе с ЛВЖ, действующие на объекте.
- ▶ Работы проводить в помещениях, оборудованных вентиляцией.
- ▶ При хранении и проведении работ запрещается обращение с открытым пламенем и источниками воспламенения.

М.О. г. Подольск  
мкр. Климовск  
ул. Заводская, д. 2

+7 (495)580-38-90  
zakaz@ograx.ru  
www.ograx.ru

УНИХИМТЕК  
группа компаний