



ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА



ОГРАКС-В-СК

ТУ 5728-021-13267785-00



Особенности:

- ▶ Экологичный материал на водной основе
- ▶ 1-я группа огнезащитной эффективности

Область применения

Применяется для огнезащиты древесины и материалов на её основе в помещениях при температуре от -50 до +60 °С и относительной влажности до 85%.

Описание огнезащитного материала

Огнезащитный терморасширяющийся материал на основе водной полимерной дисперсии и целевых наполнителей. Под воздействием температуры (около +250 °С) вспучивается и образует защитный слой пенококса, который препятствует прогреву конструкций.

Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.

Материал поставляется готовым к применению в металлических ёмкостях с плотно закрывающимися крышками.

ОГРАКС-В-СК сертифицирован на соответствие Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (№ 123 ФЗ от 22.07.2008 г), метод испытаний по ГОСТ Р 53292-2009.

Технология нанесения

- ▶ Перед нанесением тщательно перемешать.
- ▶ Защищаемую поверхность очистить от загрязнений.
- ▶ Наносить механическим способом (воздушным или безвоздушным распылением), возможно нанесение валиком или кистью.
- ▶ Температура воздуха при нанесении не ниже +5°С, относительная влажность не выше 85%.

Свойства

Разбавитель	вода
Цвет	белый
Степень расширения, %	не менее 2 500
Массовая доля сухого остатка, %	71±3
Плотность материала в состоянии поставки, г/см ³	1,3±0,2
Группа огнезащитной эффективности	1-ая
Теоретический расход, г/см ²	200

Условия хранения

Хранить и транспортировать	В плотно закрытой таре при температуре от 0 до +40 °С. Замораживание материала не допускается.
Гарантийный срок хранения	Один год со дня изготовления

- ▶ Использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, очки). При попадании в глаза либо на открытые участки кожи тщательно промыть водой.
- ▶ Полное высыхание происходит через трое суток при условии воздухообмена, температуре от +15 °С до +20 °С и относительной влажности не выше 85%.

В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

М.О. г. Подольск
мкр. Климовск
ул. Заводская, д. 2

+7 (495)580-38-90
zakaz@ograx.ru
www.ograx.ru

УНИХИМТЕК

ГРУППА
КОМПАНИЙ