Огракс

ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА

150 180 240

ОГРАКС-НШ-А

ТУ 23.99.19-093-13267785-2023

ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ → В АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ

Особенности:

- **Негорючее атмосферостойкое конструктивное огнезащитное покрытие**
- **Высокая огнезащитная эффективность**
- **Малый вес**
- **Эксплуатация в условиях углеводородного пожара**

Область применения

Применяется для создания атмосферостойкого конструктивного огнезащитного
покрытия стальных и железобетонных конструкций с целью повышения их огнестойкости до 240 минут в условиях агрессивной среды
при температуре от -50 до +60 °С .

Описание огнезащитного материала

Огнезащитный низкоплотный штукатурный материал представляет собой негорючую теплоизоляционную систему, обладающую высокими огнезащитными свойствами, которая позволяет надёжно защищать строительные конструкции от воздействия теплового потока и пламени.
Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.
Поставляется в многослойных бумажных или полипропиленовых мешках с вкладышем.

ОГРАКС-НШ-А сертифицирован на соответствие ТР ЕАЭС 043/2017,
метод испытаний по ГОСТ Р 53295-2009.

Технология нанесения

- Перед применением материал затворяется водой.
- Рекомендовано наносить послойно, методом мокрого торкетирования. Также возможно нанесение с помощью штукатурных станций.
- Температура воздуха при нанесении не ниже +5°С и не выше +30°С, относительная влажность от 50 до 85%.

Свойства

Цвет	Светлосерый - бежевый
Насыпная плотность сухой смеси, кг/м^3	320 ± 25

Расход материала

Огнезащитная эффективность, мин	150	180
Приведенная толщина металла, мм	3,4	3,4
Толщина огнезащитного покрытия, мм	38	48
Теоретический расход, кг/м^2	13,7	17,3

Условия хранения и эксплуатации

Хранить и транспортировать	при температуре от -50 до +60 °С
Гарантийный срок хранения	1 год со дня изготовления
Срок эксплуатации покрытия	Не менее 25 лет

- Защищаемая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений, ржавчины, старых лакокрасочных покрытий и т.п., загрунтована.
- Использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза либо на открытые участки кожи тщательно промыть проточной водой.
- Промежуточная сушка между слоями 12 часов, полное высыхание через 20-30 суток.

М.О. г. Подольск
мкр. Климовск
ул. Заводская, д. 2

Т +7 (495)580-38-90
sale@ograx.ru
www.ograx.ru

УНИХИМТЕК
ГРУППА КОМПАНИЙ