



ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА



ОГРАКС-СКЭ УВ

ТУ 5728-004-75250588-2015



Особенности:

- ▶ Пассивная огнезащита морских платформ
- ▶ Эксплуатация в условиях углеводородного пожара
- ▶ Двухкомпонентный материал на эпоксидной основе
- ▶ Стандартное оборудование для нанесения

Область применения

Предназначен для огнезащиты строительных металлических конструкций, переборок и палуб класса "А" и класса "Н" в конструктивной противопожарной защите морских судов, металлических поверхностей плавучих буровых установок (ПБУ), морских стационарных платформ (МСП), морских плавучих нефтегазовых комплексов, в том числе, и в условиях углеводородного пожара.

Описание огнезащитного материала

Огнезащитный материал ОГРАКС-СКЭ УВ состоит из двух компонентов. Компонент 1 представляет собой дисперсную систему на основе гибридного связующего. Компонент 2 является смесевым отвердителем.

Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.

ОГРАКС-СКЭ УВ имеет свидетельство о типовом одобрении судовой противопожарной конструкции Российского Морского Регистра Судоходства.

Технология нанесения

- ▶ Перед применением компоненты смешиваются в соотношении 9:1. После смешивания огнезащитный состав может быть использован в течение 1 часа.
- ▶ Наносить механическим способом (комбинированным или безвоздушным методом), возможно нанесение шпателем.
- ▶ Защищаемая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений, ржавчины, старых лакокрасочных покрытий и т.п., загрунтована.

Свойства

Цвет	серый
Степень расширения, %	не менее 300
Массовая доля сухого остатка компонента 1, %	91±2

Условия хранения и эксплуатации

Хранить и транспортировать	В плотно закрытой таре при температуре от -30 °С до + 50 °С
Гарантийный срок хранения	Один год со дня изготовления
Срок эксплуатации	Не менее 20 лет

- ▶ Использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, очки). При попадании в глаза либо на открытые участки кожи тщательно промыть проточной водой.
- ▶ Промежуточная сушка между слоями — 1 сутки, полное отверждение — 4 суток.

М.О. г. Подольск
мкр. Климовск
ул. Заводская, д. 2

+7 (495)580-38-90
zakaz@ograx.ru
www.ograx.ru

УНИХИМТЕК
ГРУППА
КОМПАНИЙ

В УСЛОВИЯХ МОРСКОГО КЛИМАТА

ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ